

AIRLESS EXTREM

FINÁLNÍ TMELENÍ - strojní aplikace AIRLESS

Pasta k okamžitému použití - strojní aplikace technologií AIRLESS. Určená k hrubému vyrovnání podkladu před finální povrchovou úpravou.

Ideální pro přípravu sádkartonových desek a pro renovaci starých stěn.



- Lze aplikovat v tloušťce až 10mm
- Snadné vyhlazení a dokončení povrchu
- Aplikace AIRLESS stříkáčskou technikou

VHODNÝ PODKLAD

Sádkartonové desky, beton, pórobeton, pro obnovu stěn nebo starých poškozených podkladů a také pro aplikaci na cihly, cementové bloky, keramické vápencové tvárnice.

VZHLED / SLOŽENÍ

Voda, uhlíkatý vápenatý, dispergační činidlo, fungicidní baktericid, celulóza, polyakrylát, jíl, akrylové dispergační prostředky.

SKLADOVÁNÍ

Skladování 18 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném balení chráněném před mrazem a vysokými teplotami.

Název produktu	Balení	Kód produktu	Paleta
AIRLESS EXTREM (PE vak)	25 kg	1 014 126	40 ks
AIRLESS EXTREM (vědro)	25 kg	1 014 125	33 ks

Technické vlastnosti	
Suchý extrakt	75%
Hustota	1,86
VOC	< 1g / l



POKyny PRO Použití

Teplota při nanášení a schnutí by měla být mezi 5 a 30 °C. Neaplikujte na vlhké povrchy. Nepoužívejte ztvrdlou nebo přemrzlou pastu.

Příprava Podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, soudržný bez obsahu a stop separačních činidel a olejů a povrch nesmí být zmrzlý.

Aplikace

Pasta SEMIN AIRLESS EXTREM se stříká agregátem AIRLESS. První vrstva by měla být vyhlazena 60 cm stěrkou. Po zaschnutí naneste druhou, finální vrstvu - stěrkovat pod malým úhlem. Stříkejte asi 60 cm od povrchu a stříkáčskou pistolí držte kolmo k povrchu.

Ověřené typy strojů pro aplikaci:

GRACO Mark VII / WAGNER HC 750 / STORCH ST 1700. Tryska 0,041" a více, pracovní tlak 200 až 220 bar.

DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí 12 až 48 hodin v závislosti na tloušťce vrstvy a okolních podmínkách.

SPOTŘEBA

2 až 4 kg / m² pro první vrstvu.
1,5 až 2 kg pro druhou vrstvu.

