

AIRLESS 3v1

FINÁLNÍ TMELENÍ - strojní aplikace AIRLESS

Pasta k okamžitému použití v interiéru určená ke strojnímu nanášení technologií AIRLESS. Poskytuje hladký vzhled bez nutnosti následného vyhlazování a broušení. Má vysoké krycí vlastnosti a finální povrch je bílý a matný.



- 3 vrstvy ve 2 krocích
PENETRACE • ZÁKLADNÍ VRSTVA • FINÁLNÍ POVRCH
- Bez nutnosti broušení a stěrkování
finálního povrchu

VHODNÝ PODKLAD

Sádkartonové desky, vápenocementové omítky, pórobeton, stará malba, beton.

VZHLED / SLOŽENÍ

Akrylová emulzní pryskyřice, minerální plnivo, deriváty, celulózy, konzervační látky a různé pomocné látky.

SKLADOVÁNÍ

Skladování 18 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném balení chráněném před mrazem a vysokými teplotami.

Název produktu	Balení	Kód produktu	Karton
AIRLESS 3v1 (vědro)	25 kg	1 014 127	33 ks

Technické vlastnosti	
Suchý extrakt	68%
Hustota	1,76
VOC	< 1 g / l



POKYNY PRO POUŽITÍ

Teplota při nanášení a schnutí by měla být mezi 5 a 30 °C. Neaplikujte na vlhké povrchy. Nepoužívejte ztvrdlou nebo přemrzlou pastu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý, čistý, soudržný bez obsahu a stop separačních činidel a olejů a povrch nesmí být zmrzlý. Obsah vlhkosti 6 až 16%.

APLIKACE

SEMIN AIRLESS 3 v 1 se nanáší výhradně stroji AIRLESS.

Pro optimální výsledek postupujte podle tohoto doporučení:

* nastříkejte první krycí vrstvu 300 až 400 g / m² k odhalení vad podkladu.

* proveďte pečlivou revizi podkladu a případné defekty opravte.

* nastříkejte konečnou vrstvu 1,2 kg / m²

Ověřené typy strojů pro aplikaci:

GRACO Mark VII / WAGNER PS 3.39 / STORCH ST 1700.

Tryska 0,027 až 0,031", pracovní tlak 200 bar.

DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí 6 až 24 hodin v závislosti na tloušťce vrstvy a okolních podmínkách.

SPOTŘEBA

1,2 až 1,5 kg / m²

