

EXPERT'LISS

FINÁLNÍ TMELENÍ - strojní aplikace AIRLESS

Pasta k okamžitému použití určená ke strojní aplikaci technologií AIRLESS. Určená k finálnímu vyrovnání podkladu. Ideální pro přípravu sádkartonových desek a pro renovaci starých stěn. Lze aplikovat ručně pomocí speciálního válečku.



- **Jednorázová vrstva do 3 mm**
- **Velmi dobré vyrovnání povrchu**
- **Dlouhá doba zpracování**
- **Pasta pro AIRLESS k okamžitému použití**
- **Vyhlazovací pasta pro počáteční i konečné vyrovnávání povrchu**

VHODNÝ PODKLAD

Pasta je vhodná pro sádkartonové desky, staré malby, sádkové omítky, cementová lepidla (nutná penetrace podkladu), beton.

VZHLED / SLOŽENÍ

Akrylová pryskyřice v emulzi, minerální plnivo, deriváty celulózy, konzervační látky a různé pomocné látky.

SKLADOVÁNÍ

Skladování 18 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném balení chráněném před mrazem a vysokými teplotami.

Název produktu	Balení	Kód produktu	Paleta
EXPERT'LISS (PE vak)	25 kg	1 014 026	40 ks
EXPERT'LISS (vědro)	25 kg	1 014 025	33 ks



POKyny PRO Použití

Teplota při nanášení a schnutí by měla být mezi 5 a 30 °C. Neaplikujte na vlhké povrchy. Nepoužívejte ztvrdlou nebo přemrzlou pastu.

Příprava Podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, soudržný bez obsahu a stop separačních činidel a olejů a povrch nesmí být zmrzlý.

APLIKACE

Lze aplikovat jakýmkoli typem agregátu Airless a ručně pomocí válečku pro finální vrstvy. Pro snadnou ruční a válečkovou aplikaci doporučujeme důkladné promíchání, aby došlo k řádnutí hmoty.

Zaschlý povrch můžeme brousit až 5 dní po aplikaci. Nejčastěji pro strojní broušení používáme brusný papír č. 150 nebo č. 220.

Ověřené typy strojů pro aplikaci:

GRACO Mark VII / WAGNER PS 3.39 / STORCH ST 1700.
Tryska 0,031 AŽ 0,037", pracovní tlak 200 bar.

DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí 6-12 hodin v závislosti na nanesené vrstvě, teplotě a vlhkosti místnosti. Aplikace další vrstvy po předchozím zaschnutí.

SPOTŘEBA

Cca 0,9 kg / 1 m² pro vrstvu o tloušťce 1 mm.

